

OMSCHRIJVING

Poltix Pigmentpasta PT is samengesteld uit hoogwaardige pigmenten en monomeer vrije onverzadigde polyester harsen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor het inkleuren van polyester massa's voor pultrusie applicaties;
- Zeer hoge concentratie aan pigmenten waardoor minimale doseringen kunnen volstaan;
- Lage viscositeit en daardoor eenvoudig te doseren en te verpompen;
- Uitsluitend op basis van kleurechte pigmenten;
- Het gebruik van Poltix Pigmentpasta PT garandeert een grote kleur nauwkeurigheid en kleur reproduceerbaarheid;
- Monomeer vrij waardoor vrijwel onbeperkt houdbaar.

KLEUREN EN GLANS

PT100 wit en PT191 zwart, speciaal samengestelde kleuren op bestelling

BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 1,2 – 2,3 g/cm ³ , afhankelijk van kleur
Vaste stof gehalte	:	circa 100 % (volume)
Pigment gehalte	:	circa 70%, afhankelijk van kleur
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 36 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	> 100 °C

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik de componenten intensief mengen.

Mengverhouding	:	
Polyester laminaten	:	gebruik 3 tot 5 % (gewicht) Poltix Pigmentpasta PT. De hoeveelheid is afhankelijk van kleur en toepassing.
Massieve stukken	:	gebruik 1 tot 3 % (gewicht) Poltix Pigmentpasta PT. De hoeveelheid is afhankelijk van kleur en toepassing.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Toevoegen Poltix Pigmentpasta PT
Voeg onder voortdurend mengen het polyester materiaal toe aan de Poltix Pigmentpasta PT. Bij een andere werkwijze kan een plaatselijke concentratie aan pigmenten optreden. Dit kan kleurverschillen in het eindproduct veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: augustus '14
201-99999

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.