

## OMSCHRIJVING

Poltix Versneller 1% is een versneller voor polyester materialen.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Poltix Versneller 1% versnelt de polymerisatie van producten op basis van onverzadigde polyester hars zoals gelcoat, topcoat, lijmpasta, etc;
- Een dosering van 2% is voldoende;
- Toevoegen van Poltix Versneller 1% verkort de verwerkingstijd;
- **Poltix Versneller 1% nooit mengen met peroxides!**

## KLEUREN

Paars

## BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,9 g/cm <sup>3</sup> (
Cobalt gehalte	:	circa 1% (gewicht)
Aanbevolen dosering	:	maximaal 2,0%
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 6 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	32 °C

## RENDEMENT

Afhankelijk van toepassing: circa 20 g/kg polyester materiaal.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik intensief mengen.

Mengverhouding : Gebruik maximaal 2,0 gewicht % Poltix Versneller 1%.  
De hoeveelheid is mede afhankelijk van de temperatuur, kleur en toepassing.

## AANVULLENDE INFORMATIE

- Toevoegen van Poltix Versneller 1%  
Voeg onder voortdurend mengen Poltix Versneller 1% toe aan de hars, gelcoat, topcoat of lijmpasta. Meng tot het mengsel volledig homogeen is.
- Toevoegen van peroxide  
De peroxide mag pas worden toegevoegd wanneer het product waaraan Poltix Versneller 1% is toegevoegd, volledig homogeen is. **Voeg nooit peroxides toe aan Poltix Versneller 1%!**

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Poltix Versneller 1% bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: april '20  
287-00000

### Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het

*volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.*