

OMSCHRIJVING

IJmocolor WB is een universele watergedragen kleurpasta samengesteld uit hoogwaardige pigmenten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor het inkleuren van watergedragen systemen zoals 1 component acrylaat dispersies en alkyd emulsies en 2 component polyurethaan en epoxy systemen;
- Hoge concentratie aan pigmenten waardoor minimale doseringen kunnen volstaan;
- Uitsluitend op basis van kleurechte pigmenten;
- Alle 16 basis kleuren IJmocolor WB zijn onderling in elke gewenste verhouding te mengen;
- Met de 16 basis kleuren IJmocolor WB kunnen o.a. alle RAL- en NCS kleuren worden samengesteld;
- Het gebruik van IJmocolor WB garandeert een grote kleur nauwkeurigheid en kleur reproduceerbaarheid.

KLEUREN EN GLANS

16 basis kleuren

BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 2,2 g/cm ³ (wit WB100), afhankelijk van kleur
Vaste stof gehalte	:	circa 73 % (volume) (wit WB100)
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	> 65 °C

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik intensief mengen.

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Mengverhouding | : | |
| Alle toepassingen | : | gebruik 1 tot 20 % (gewicht) IJmocolor WB. De hoeveelheid is afhankelijk van materiaal, kleur, laagdikte, gewenste dekkracht en applicatie methode. |

AANVULLENDE INFORMATIE

- Toevoegen IJmocolor WB
Voeg onder voortdurend mengen IJmocolor WB aan het te kleuren materiaal toe. Meng tot homogeen, voorkom een plaatselijke concentratie aan pigmenten. Voorkom luchtinsluitingen. Afhankelijk van de rheologie van het basismateriaal kan het mengsel ook via een schudder gehomogeniseerd worden.

- Assortiment

De 13 basis kleuren van IJmocolor EP zijn:

Code	Omschrijving	% pigment.	% VOS
WB100	IJmocolor WB100 wit	71.5	0.0
WB113	IJmocolor WB113 heldergeel	60.0	0.0
WB116	IJmocolor WB116 geel	40.0	0.1
WB120	IJmocolor WB120 heliogroen	36.0	0.1
WB123	IJmocolor WB123 midden geel	36.0	0.1
WB126	IJmocolor WB126 geel	60.0	0.1
WB127	IJmocolor WB127 geel	41.0	0.2
WB133	IJmocolor WB133 oxydgeel	55.0	0.0
WB137	IJmocolor WB137 geel	62.0	0.0
WB140	IJmocolor WB140 oxydrood	62.0	0.1
WB145	IJmocolor WB145 rood	42.0	0.1
WB147	IJmocolor WB147 donker geel	38.0	0.2
WB150	IJmocolor WB150 blauw	32.9	0.0
WB191	IJmocolor WB191 zwart	16.0	0.2

Code	Omschrijving	% pigment.	% VOS
WB192	IJmicolor WB192 paars	26.0	0.0
WB196	IJmicolor WB196 violet	23.0	0.0

Met bovenstaande basis kleuren zijn alle RAL- NCS- of IJmicolor kleuren samen te stellen.

- Toepasbaarheid
Wij adviseren de compatibiliteit van IJmicolor WB met uw basismateriaal vooraf te controleren en via deze weg de juiste dosering aan IJmicolor WB vast te stellen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: augustus '14
601-99999

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.